

HODA SHINING SAND – HSS

Hoda Shining Sand HSS là loại sơn hoàn thiện được sản xuất từ nhũ tương Acrylic 100%, thành phẩm tạo bề mặt gai mịn với ánh kim lấp lánh và đáng vẻ như sa thạch. HSS mang lại vẻ đẹp tinh khiết, sang trọng cho bề mặt kiến trúc. HSS được sử dụng làm sơn phủ ngoại thất với các tính năng; chống nấm mốc, chống lại các yếu tố bất lợi của thời tiết, bền màu theo thời gian.

ỨNG DỤNG

Hoda Shining Sand HSS có độ bền cao trong hệ thống sơn kiến trúc với khả năng kết dính tốt trên các bề mặt như: xi-măng, thạch cao, ván ép...có khả năng gia cố, sửa chữa các lỗi xây dựng cơ bản.

ĐẶC ĐIỂM

- Chống rêu mốc
- Độ bám dính tốt
- Có khả năng kháng nước, chịu kiềm tốt
- Màu sắc đa dạng
- Có ánh kim lấp lánh
- Tỷ trọng thấp, giảm rơi vạt trong quá trình phun
- Không độc hại, ít mùi. Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi thấp.

ĐẶC TÍNH VẬT LIỆU

Tên sản phẩm	Hoda Shining Sand – HSS
Trạng thái	Dạng paste
Màu sắc	Đa dạng, có ánh kim
Thời gian khô	Khô bề mặt: 1 – 2 giờ. Khô thấu: ≥ 4 giờ.
Độ pH	8,0 – 9,0
Độ nhớt	200.000 – 600.000 cP
Dụng cụ thi công	Súng phun chuyên dụng
Định mức vật tư	2,0 – 2,5 kg/m ²
Đóng gói	25 kg/thùng, 10 kg/thùng
Bảo quản	6 tháng trong thùng kín để nơi khô ráo

QUY TRÌNH THI CÔNG

Trình tự thi công	Vật liệu	Định mức vật liệu	Dụng cụ thi công	Thời gian chuyển tiếp giữa các lớp
1. Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt kiến trúc phải sạch, hoàn chỉnh, không nứt nẻ, độ ẩm tường $\leq 22\%$. Có thể xử lý các vết nứt (nếu có) hoặc xử lý phẳng bề mặt bằng vữa hồ hay Mastic.			

2. Lớp lót	HCP	0,08 – 0,10 l/m ²	Cọ tay/ ru lô / Súng phun	> 2 giờ
	HCS			
3. Lớp nền	Hoda Mastic - W	1,5 – 1,7 kg/m ²	Phểu phun/ Dao trét	> 2 giờ
	Hoda Mastic – WS			
	Hoda Mastic - S			
	Hoda Mastic –WP			
4. Lớp hoàn thiện	HSS	2,0 – 2,5 kg/m ²	Phểu phun 4 - 6 mm	> 4 giờ
5. Lớp phủ	HTC PU	0,08 – 0,10 L/m ²	Cọ tay/ Ru lô/ Súng phun	> 2 giờ
	HTC UV			

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Mức chất lượng	Phương pháp thử
Cường độ bám dính	MPa	≥ 0,30	ASTM D 7234-12
Khả năng kháng nước	-	Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm nước 96 giờ	JIS K 5400:1990
Khả năng kháng kiềm	-	Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm dung dịch Ca(OH) ₂ bão hòa sau 48 giờ	JIS A 6909:1984
Độ rửa trôi	-	Sau 1200 chu kỳ, màng sơn không bị bào mòn đến lộ bề mặt nền	TCVN 8653-4:2012
Chu kì nóng lạnh	-	Màng sơn không phồng rộp, bong tróc, nứt, không có sự khác biệt lớn về màu sắc sau 50 chu kì chịu nóng lạnh	TCVN 8653-5:2012
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi	g/L	≤ 50	ISO 11890-2:2013
Độ bền của lớp phủ theo phương pháp cắt ô	Loại	≤ 1	TCVN 2097 :2015
Hàm lượng chì (tính trên hàm lượng chất khô)	mg/kg	≤ 90	QCVN 08:2020/BCT

GHI CHÚ

- Bề mặt kiến trúc phải sạch và khô, pH ≤ 10, độ ẩm ≤ 22 % (Protimeter mini BLD 2000).
- Trộn đều vật liệu trước khi sử dụng.
- Tránh thi công ở các điều kiện sau: trời mưa, độ ẩm > 85%.
- Những dáng vẽ của sơn đá Hoda Shining Sand phụ thuộc kích cỡ của đầu vòi phun, áp lực hơi, và khoảng cách từ súng phun đến bề mặt kiến trúc.